

FICHA TÉCNICA

Bolt®

SPRAY PINTURA ANTICALORICA 600°C

CÓDIGO ARTICULO: 1030 - 1031 - 1032 - 1033 - 1034 - 1035 -1036

ESPECIFICACIONES

Secado rápido.
Resistente al rayado.
Elevada adherencia.
Alto poder cubriente.
Durabilidad de color.
Fácil aplicación
No contiene Plomo

CARACTERÍSTICAS

Acabado Satinado.
Secado al tacto: 10 minutos.
Secado Total: 30 minutos.
Rendimiento: 2 m2/mano.
Vida útil: 3 años.
Temperatura aplicación: 5-35° C

DESCRIPCIÓN

Pintura anticalórica a base de resina siliconada y pigmentos estudiados a propósito para resistir temperaturas elevadas, resistiendo picos de hasta 600°C.

Producto específicamente estudiado para el pintado de pinzas de freno en vehículos, estufas, chimeneas, barbacoas, calderas, radiadores, etc...

Se aplica sobre hierro, aluminio, acero, etc...

Lijar y desengrasar las partes a pintar para eliminar todo tipo de residuos, grasas, pintura vieja, óxidos, etc...

INSTRUCCIONES DE USO

Agitar el aerosol durante un minuto y vaporizar 2 manos en sentido cruzado con una distancia de pulverización aproximada de 30 cm. Una vez aplicado la pintura anticalórica, templar el artículo tratado a unos 200°C y dejar enfriar para que la resina polimerice, pasada esa primera fase ya se podrá utilizar el artículo de forma habitual

ADVERTENCIA DE PELIGRO

PELIGROS: H319 – Provoca irritación ocular grave. H225:Líquido y vapores muy inflamables. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P304+P340: En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338: en caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P312: Llamar a Centro de toxicología /médico si la persona se encuentra mal. EUH 066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. P370 + P378 : En caso de incendio utilizar extintor ABC en polvo para su extinción.



INFO@BOLTPAINT.COM



WWW.BOLTPAINT.COM



+34 942 339 718
+34 942 310 115



AVDA. DE LOS CASTROS 122
39012 - SANTANDER